

ACABAMENTO

CORES

CLASSIFICAÇÃO

NORMA

Fosco.

Conforme catálogo de cores.

Premium.

Classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, Tipo 4.5.3. Em conformidade com a ABNT NBR 15079-1.

OBSERVAÇÕES GERAIS

BULA TÉCNICA

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar firme, seca limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes.

Reboco e concreto novo: Aguardar secagem e cura total de, no mínimo, 30 dias e depois desse tempo lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar o Selador acrílico Luztol.

Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas: Remover partes soltas e elimine o pó com pano úmido. Aplicar Fundo preparador de paredes Luztol.

Superfície com imperfeições rasas: Corrigir superfícies externas com Massa acrílica Luztol e para superfícies internas com Massa corrida ou acrílica Luztol. Lixar e eliminar o pó com pano úmido. **Superfície com imperfeições profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura total de, no mínimo, 30 dias. Após esse período, aplicar o Selador acrílico Luztol. **Superfície com**

Brilho: Lixar a superfície até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó com pano úmido. **Superfícies com manchas de gordura ou graxa:** Lavar com detergente doméstico, enxaguar e aguardar a secagem antes de prosseguir com a pintura. **Superfície de alta absorção como gesso ou fibrocimento:** Aplicar o Fundo preparador de paredes Luztol. **Superfície caiada, descascada, muito porosa ou calcinada:** Raspar, lixar e eliminar o pó. Aplicar o Fundo preparador de paredes Luztol. **Superfície com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar a secagem total antes da pintura. **Superfície com umidade:** Antes de pintar, resolver o que está causando o problema.

Recomendações: Na pintura, caso ocorram respingos de água isolada nos primeiros 20 dias, enxaguar imediatamente toda a superfície com água, sem esfregar. Recomendamos que a pintura não seja lavada nos primeiros 20 dias. Após esse período, se necessário limpar a pintura utilizando pano ou esponja macia com água ou detergente neutro, sem esfregar com força (para evitar o desgaste agressivo do filme ou diferença de brilho). Misturar bem até a homogeneização, antes e durante a aplicação. Para uma

Aplicação

Rolo de lã de pelo baixo ou trincha de cerdas macias. Airless usar pressão entre 1200 – 1400 psi e bico com abertura de 0,017”.

Secagem

Ao toque: 30 minutos.
 Entre demãos: 4 horas.
 Final: 12 horas.
 Cura total: 72 horas.

*Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e também não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)

*O rendimento pode variar dependendo da condição do substrato.

18L: Mín. 120m².
 16,2L: Mín. 106m².
 3,6L: Mín. 24m².
 3,24L: Mín. 21,2m².

Diluição

20% de diluição.

Demãos

2 a 3 Demãos.

Composição

Resina acrílica modificada, pigmentos, cargas minerais, aditivos, fungicidas, bactericidas, espessantes e água.

Sólidos/Massa

33 a 53 %.

Viscosidade

88 a 92 KU.

Massa específica

1,17 a 1,43 g/cm³.

pH

9,0 a 10,0.

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)

Até 30 g/L

Validade

36 meses.

cobertura perfeita, a quantidade de demãos pode variar de acordo com o tipo de superfície, seu estado e a cor (a ser usada e a que está na superfície). Nunca usar cal como fundo.

www.luztol.com.br

SAC: 62.98118-6608 | 62.98240-3579

