

ACABAMENTO

Brilhante

CORES

Incolor

CLASSIFICAÇÃO

Spray

OBSERVAÇÕES GERAIS

INDICAÇÃO: O Spray Gloss Prático possui como principal objetivo entregar maior brilho e resistência à pintura como acabamento final. Seus principais atributos são, boa secagem, ótimo brilho e transparência.

INSTRUÇÕES DE USO: PREPARO DA SUPERFÍCIE: Deve-se limpar bem e lixar (se necessário) qualquer superfície a ser pintada, pois deverá estar seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, resina, entre outros. Proteja a parte que não será pintada. Superfície previamente pintada: remova toda pintura velha com Removedor de Tintas ou lixa. **APLICAÇÃO:** Agite bem a lata antes usar, faça um pequeno teste do aplicador, pressionado a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 20cm a 30cm do local, com movimentos uniformes cobrindo a área desejada.

Deve-se aplicar somente sobre a tinta seca e com uma cura mínima de 24 horas, dando uma camada de verniz fina e aguardando 5 minutos entre uma demão e outra. Em cores metálicas, exceto as cores cromada, ouro e dourada, aplicar duas demãos de verniz.

Não aplicar o Gloss nas cores metálicas cromada, bronze, ouro e dourada, assim como em superfícies de vinil, isopor, plástico, acrílico ou tecidos emborrachados.

Evite escorrimto, aplicando a primeira demão bem fina, como uma “névoa”, preparando a superfície para as próximas demãos. Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com tempo muito úmido. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura. Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

Após o uso, limpe a válvula, virando a lata para baixo, e pressionando até sair somente gás. Em caso de entupimento da válvula, retire o atuador e mergulhe em acetona ou qualquer outro solvente.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Próprio tubo. Pronto para uso.
 Agitar bem antes da aplicação

Secagem

Entre demãos: 5 a 10 minutos.
 Ao toque: 15 minutos.
 Manuseio: 2 horas.
 Final: 24 horas.
 Testes mecânicos: 72 horas.

Rendimento acabado

400ml: Mín. 2,5 m²

Diluição

Pronto para o uso.

Demãos

2 a 3 demãos.

Composição

Resina hidrocarbônica, metil etil cetona, xilol, gás butano e propano.

Validade

24 meses.