

ACABAMENTO

Fosco

CORES

Conforme catálogo de cores.

CLASSIFICAÇÃO

Premium.

NORMA

Classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 Tipo 4.5.14.

OBSERVAÇÕES GERAIS

**Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)**

A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. **Cimento Rústico:** Se for novo, aguardar 30 dias para a cura total. Após a cura, lavar com água e sabão e esperar secar, lixar todo o espaço que vai receber a Tinta Acrílica Premium Piso e limpar o pó que sobrar. **Cimento curado liso ou pouco rugoso:** Aplicar ácido muriático diluído com água potável na proporção de 1:4, deixar reagir por 2 horas e em seguida lavar com água em abundância. Esperar secar a superfície. **Superfície com imperfeições:** Corrigir superfícies com argamassa de areia e cimento, esperar a cura de 30 dias. Lixar e eliminar o pó. Se a superfície ainda estiver lisa ou pouco rugosa, aplicar ácido muriático diluído com água potável na proporção de 1:4, deixar reagir por 2 horas e em seguida lavar com água em abundância. **Superfície com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 2 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes da pintura. **Superfície com umidade:** Antes de pintar, resolver o que está causando o problema. **Recomendações:** Na pintura, caso ocorram respingos de água isolados nos primeiros 20 dias, enxaguar imediatamente toda a superfície com água, sem esfregar. Recomendamos que a pintura não seja lavada nos primeiros 20 dias. Misturar bem a tinta até a homogeneização, antes e durante a aplicação. Para uma cobertura perfeita, a quantidade de demãos pode variar de acordo com o tipo de superfície, seu estado e a cor (a ser usada e a que está na superfície). Nunca usar cal como fundo. Não aplicar em superfícies não porosas (vitrificadas, esmaltadas, enceradas, lajotas lisas, etc). Não interromper a aplicação no meio da superfície. Evitar retoques isolados após a secagem do produto. **Condições do ambiente:** Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C. Não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Rolo de lã e trincha.

Secagem

Ao toque: 2 horas.  
Entre demãos: 4 horas.  
Tráfego de pessoas: 24 horas.  
Tráfego de veículos: 72 horas.

Rendimento acabado  
(ABNT NBR 14942)

\*O rendimento pode variar dependendo da condição do substrato.

18L: Mín. 110m².  
3,6L: Mín. 22m².

Diluição

20% com água potável.

Demãos

2 a 3 Demãos.  
\*O número de demãos pode variar dependendo da condição do substrato

Composição

Resina acrílica modificada, pigmentos, cargas minerais, aditivos, fungicidas, bactericidas, espessantes e água.

Sólidos/Massa

36 a 56 %.

Viscosidade

83 a 87 KU.

Massa específica

1,07 a 1,42 g/cm³.

pH

9,0 a 10,0.

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)

Até 30 g/L.

Validade

36 meses.