

ACABAMENTO

Brilhante

CORES

Conforme catálogos de cores

CLASSIFICAÇÃO

Spray.

OBSERVAÇÕES GERAIS

O Spray Metálico Prático traz um belo acabamento metalizado para embelezamento de diversas superfícies. O produto conta com filme brilhante, mas entrega também pequenos fragmentos de alumínio com poderes refletivos, realçando a proposta de cor metalizada.

INSTRUÇÕES DE USO: PREPARO DA SUPERFÍCIE: Deve-se limpar bem e lixar (se necessário) qualquer superfície a ser pintada, pois deverá estar seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, resina, entre outros. Proteja a parte que não será pintada. Superfície previamente pintada: remova toda pintura velha com Removedor de Tintas ou lixa. **APLICAÇÃO:** Agite bem a lata antes usar, faça um pequeno teste do aplicador, pressionado a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 20cm a 30cm do local, com movimentos uniformes cobrindo a área desejada.

Pode-se aplicar o Primer Uso Geral previamente na superfície para maior uniformidade e acabamento. Para uma melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares entre as mesmas.

Todas as cores metálicas não devem ser aplicadas em objetos que poderão ser manuseados e ou sofrerão qualquer tipo de atrito ou ação de intempérie. A cor Metálica Cromada é uma cor de efeito visual, não deverá sofrer atrito pois poderá soltar e se exposta a intempéries poderá ser alterada.

Evite escorrimento, aplicando a primeira demão bem fina, como uma “névoa”, preparando a superfície para as próximas demãos. Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com tempo muito úmido. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura. Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

Após o uso, limpe a válvula, virando a lata para baixo, e pressionando até sair somente gás. Em caso de entupimento da válvula, retire o atuador e mergulhe em acetona ou qualquer outro solvente.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Próprio tubo. Pronto para uso. Agitar bem antes da aplicação

Secagem

Entre demãos: 5 a 10 minutos.
 Ao toque: 15 minutos.
 Manuseio: 2 horas.
 Final: 24 horas.
 Testes mecânicos: 72 horas.

Rendimento acabado (

400ml: Mín. 2,5 m²

Diluição

Pronto para o uso.

Demãos

2 a 3 demãos.

Composição

Resina hidrocarbônica, acetona, xilol, gás butano e propano.

Validade

24 meses.