

ACABAMENTO

Brilhante

CORES

Conforme catálogos de cores

CLASSIFICAÇÃO

Spray.

OBSERVAÇÕES GERAIS

INDICAÇÃO: Madeiras em geral.

INSTRUÇÕES DE USO: PREPARO DA SUPERFÍCIE: Qualquer superfície a ser pintada, deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, resina, entre outros. Proteja a parte que não será pintada. Madeira Nova: Lixe progressivamente a madeira, iniciando com lixa granulometria 220 até 360. Remova a poeira com ar comprimido, escova ou pano seco. Madeira previamente pintada: Remova toda pintura tingida com Removedor de Tintas ou lixa. **APLICAÇÃO:** Aplique à uma distância de 10 a 20cm da superfície com movimentos constantes e uniformes. No máximo 3 demãos com intervalos de 15 minutos entre elas. Quanto mais demãos aplicar, ocorrerão mais alterações na cor, ficando sempre mais escurecida que a anterior.

Ao aplicar o produto, utilize máscara protetora com filtro para vapores orgânicos, luvas de PVC e óculos de proteção. Não aplique sobre isopor, superfícies plásticas ou acrílico. A cor final da pintura pode variar de acordo com a cor da madeira a ser tingida e com a quantidade de demãos aplicadas.

Evite escorrimento, aplicando a primeira demão bem fina, como uma "névoa", preparando a superfície para as próximas demãos. Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com tempo muito úmido. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura. Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

Após o uso, limpe a válvula, virando a lata para baixo, e pressionando até sair somente gás. Em caso de entupimento da válvula, retire o atuador e mergulhe em acetona ou qualquer outro solvente.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Próprio tubo. Pronto para uso. Agitar bem antes da aplicação

Secagem

Entre demãos: 5 a 10 minutos.
 Ao toque: 15 minutos.
 Manuseio: 2 horas.
 Final: 24 horas.
 Testes mecânicos: 72 horas.

Rendimento acabado

400ml: 1,0m² a 1,5m² por embalagem com 1 demão.

Porém pode variar de acordo com a rugosidade, com o formato do local de aplicação, com a absorção do substrato, com a preparação da superfície e também com o método ou técnica utilizada, assim como a distância da aplicação.

Diluição

Pronto para o uso.

Demãos

No máximo 3 demãos.

Composição

Mistura de resina, pigmentos orgânicos transparentes, aditivos, solvente e gás propelente butano/propano.

Validade

24 meses.

