

# TINTA ACRÍLICA STANDARD NOBRE

## ACABAMENTO

## CORES

## CLASSIFICAÇÃO

## NORMA

Semibrilho.

Conforme catálogo de cores.

Standard.

Classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, Tipo 4.5.9. Produto em conformidade com a ABNT NBR 15079-2.

## OBSERVAÇÕES GERAIS

## BULA TÉCNICA

### Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar firme, seca limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. **Reboco e concreto novo:** Aguardar secagem e cura total de, no mínimo, 30 dias e depois desse tempo lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar o Selador acrílico Luztol. **Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas:** Remover partes soltas e elimine o pó com pano úmido. Aplicar Fundo preparador de paredes Luztol. **Superfície com imperfeições rasas:** Corrigir superfícies externas com Massa acrílica Luztol e para superfícies internas com Massa corrida ou acrílica Luztol. Lixar e eliminar o pó com pano úmido. **Superfície com imperfeições profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura total de, no mínimo, 30 dias. Após esse período, aplicar o Selador acrílico Luztol. **Superfície com Brilho:** Lixar a superfície até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó com pano úmido. **Superfícies com manchas de gordura ou graxa:** Lavar com detergente doméstico, enxaguar e aguardar a secagem antes de prosseguir com a pintura. **Superfície de alta absorção como gesso ou fibrocimento:** Aplicar o Fundo preparador de paredes Luztol. **Superfície caiada, descascada, muito porosa ou calcinada:** Raspar, lixar e eliminar o pó. Aplicar o Fundo preparador de paredes Luztol. **Superfície com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar a secagem total antes da pintura. **Superfície com umidade:** Antes de pintar, resolver o que está causando o problema.

**Recomendações:** Na pintura, caso ocorram respingos de água isolada nos primeiros 20 dias, enxaguar imediatamente toda a superfície com água, sem esfregar. Recomendamos que a pintura não seja lavada nos primeiros 20 dias. Após esse período, se necessário limpar a pintura utilizando pano ou esponja macia com água ou detergente neutro, sem esfregar com força (para evitar o desgaste agressivo do filme ou diferença de brilho). Misturar bem até a homogeneização, antes e durante a aplicação. Para uma cobertura perfeita, a quantidade de demãos pode variar de acordo com o tipo de superfície, seu estado e a cor (a ser usada e a que está na superfície). Nunca usar cal como

### Aplicação

Rolo de lã ou trincha de cerdas macias. Para airless: pressão entre 1200 – 1400 psi e usar bico com abertura de 0,017”.

### Secagem

Ao toque: 30 minutos.  
Entre demãos: 4 horas.  
Final: 12 horas.  
Cura total: 72 horas.

### Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)

\*O rendimento pode variar dependendo da condição do substrato.

3,6L: Mín. 14m².  
3,24L: Mín. 12,6m².  
18L: Mín. 70m².  
16,2L: Mín. 63m².

### Diluição

20% de diluição.

### Demãos

2 a 3 demãos.  
\*O número de demãos pode variar dependendo da condição do substrato

### Composição

Resina acrílica modificada, pigmentos, cargas minerais, aditivos, fungicidas, bactericidas, espessantes e água.

### Sólidos/Massa

21 a 30 %.

### Viscosidade

83 a 90 KU.

### Massa específica

1,02 a 1,13 g/cm³.

### pH

9,0 a 10,0.

### VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)

Até 20 g/L.

### Validade

36 meses.

fundo. Para produtos com acabamento semiacetinado, acetinado e semibrilho, recomenda-se o uso de tinta fosca da mesma cor como fundo.

[www.luztol.com.br](http://www.luztol.com.br)

**SAC:** 62.98118-6608 | 62.98240-3579

