

ACABAMENTO

Fosco.

CORES

Conforme catálogo de cores.

CLASSIFICAÇÃO

Standard.

NORMA

Classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, Tipo 4.5.2. E em conformidade com a ABNT NBR 15079-1.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar firme, seca limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. **Reboco e concreto novo:** Aguardar secagem e cura total de, no mínimo, 30 dias e depois desse tempo lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar o Selador acrílico Luztol. **Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas:** Remover partes soltas e elimine o pó com pano úmido. Aplicar Fundo preparador de paredes Luztol. **Superfície com imperfeições rasas:** Corrigir superfícies externas com Massa acrílica Luztol e para superfícies internas com Massa corrida ou acrílica Luztol. Lixar e eliminar o pó com pano úmido. **Superfície com imperfeições profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura total de, no mínimo, 30 dias. Após esse período, aplicar o Selador acrílico Luztol. **Superfície com Brilho:** Lixar a superfície até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó com pano úmido. **Superfícies com manchas de gordura ou graxa:** Lavar com detergente doméstico, enxaguar e aguardar a secagem antes de prosseguir com a pintura. **Superfície de alta absorção como gesso ou fibrocimento:** Aplicar o Fundo preparador de paredes Luztol. **Superfície caiada, descascada, muito porosa ou calcinada:** Raspar, lixar e eliminar o pó. Aplicar o Fundo preparador de paredes Luztol. **Superfície com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar a secagem total antes da pintura. **Superfície com umidade:** Antes de pintar, resolver o que está causando o problema.

Recomendações: Na pintura, caso ocorram respingos de água isolada nos primeiros 20 dias, enxaguar imediatamente toda a superfície com água, sem esfregar. Recomendamos que a pintura não seja lavada nos primeiros 20 dias. Após esse período, se necessário limpar a pintura utilizando pano ou esponja macia com água ou detergente neutro, sem esfregar com força (para evitar o desgaste agressivo do filme ou diferença de brilho). Misturar bem até a homogeneização, antes e durante a aplicação. Para uma cobertura perfeita, a quantidade de demãos pode variar de acordo com o tipo de superfície, seu estado e a cor (a ser usada e a que está na superfície). Nunca usar cal como fundo. Para produtos com acabamento semiacetinado, acetinado e semibrilho, recomenda-se o uso de tinta fosca da mesma cor como fundo.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Rolo de lã ou trincha de cerdas macias. Airless utilizar com pressão de 1200 – 1400 psi. Usar bico com abertura de 0,017”.

Secagem

Ao toque: 30 minutos.
 Entre demãos: 4 horas.
 Final: 12 horas.
 Cura total: 72 horas.

*Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e também não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)

3,6L: Mín. 30m².
 18L: Mín. 150m².

Diluição

60% a 80% com água potável.

Demãos

2 a 3 Demãos.

Composição

Resina acrílica modificada, pigmentos, cargas minerais, aditivos, fungicidas, bactericidas, espessantes e água.

Sólidos/Massa

41 a 50 %.

Viscosidade

86 a 90 KU.

Massa específica

1,30 a 1,37 g/cm³.

pH

9,0 a 10,0.

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)

Até 20 g/L.

Validade

36 meses.

