

ACABAMENTO

Brilhante

CLASSIFICAÇÃO

Madeira

NORMA

Este produto atende às normas do PSQ, classificado onforme ABNT NBR 11702:2019, classificado como 4.3.1.7. E atende às especificações da ABNT NBR 16211.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Indicação: Aplicação em superfícies de madeira em geral, em ambientes externos e internos.

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

A madeira deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes.

Madeira nova com imperfeições rasas: Corrigir com Massa para Madeira Luztol. Lixar e eliminar o pó. **Madeira com impregnação de produtos à base de óleo:** Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar, após secagem promover um lixamento adequado e eliminar o pó.

Madeira na repintura: Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó. **Madeira com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes do acabamento. **Madeira com**

umidade: Antes de aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema. **Recomendações:** Em madeiras resinosas podem ocorrer manchas e dificuldade na secagem, bem como afetar a durabilidade do acabamento. Em algumas madeiras (ex: jatobá e ipê) pode ocorrer migração de resina colorida da madeira que, em contato com água (ex: chuva), pode causar manchas coloridas na superfície. Madeiras com trincas e fissuras comprometem a

durabilidade do produto. Recomendamos que a madeira tenha cantos levemente arredondados, evitando cantos vivos, nos quais o verniz se desgasta com muita facilidade. Não diluir com thinner. **Condições do ambiente:** Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C. Não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Rolo de espuma, trincha de cerdas macias e pistola.

Secagem

Ao toque: 8 horas.
 Entre demãos: 12 horas.
 Final: 24 horas.
 Cura total: 72 horas.

Rendimento acabado (ABNT NBR 16568)

0,225 L: Mín. 1,25m²
 0,9 L: Mín. 5m²
 3,6L: Min. 20m²

Diluição

Trincha ou rolo: Pronto para uso, se necessário diluir até 10% com Aguarrás Luztol. Pistola: Até 30% com Aguarrás Luztol.

Demãos

2 a 3 Demãos.

Composição

Resina alquídica modificada, secantes isento de chumbo, solventes alifáticos e aditivos.

Sólidos/Massa

42 a 52 %.

Viscosidade

52 a 63 KU.

Massa específica

0,88 a 0,92 g/cm³.

Validade

24 meses.