

ACABAMENTO

Fosco.

CLASSIFICAÇÃO

Massa para interiores.

NORMA

Classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 Tipo 4.7.2 e em conformidade com a NBR 15348.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. **Reboco e concreto novo:** Aguardar secagem e cura total de no mínimo 30 dias e depois desse tempo lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar o Selador Acrílico Luztol ou Impermeabilizante Elastomérico Luzflex Vedamais. **Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas:** Remover as partes soltas e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Luztol. **Superfície com imperfeições profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura total de no mínimo 30 dias. Após esse período, aplicar o Selador Acrílico Luztol ou Impermeabilizante Elastomérico Luzflex Vedamais. **Superfície com brilho:** Lixar a superfície até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó com pano úmido. **Superfície com manchas de gordura ou graxa:** Lavar com detergente doméstico, enxaguar e aguardar a secagem antes de prosseguir com a aplicação do produto. **Superfície de alta absorção como gesso ou fibrocimento:** Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Luztol. **Superfície caiada, descascada, muito porosa ou calcinada:** Raspar, lixar e eliminar o pó. Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Luztol. **Superfície com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes da aplicação do produto. **Superfície com trincas:** Antes de aplicar o produto resolver o problema. **Superfície com umidade:** Antes de aplicar o produto, resolver o que está causando o problema.

Recomendações:

Misturar bem até a homogeneização, antes e durante a aplicação. Lixar entre as demãos da massa corrida ou acrílica Luztol. Nunca usar cal como fundo. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura do produto.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Desempenadeira de aço e espátula.

Secagem

Ao toque: 1 hora.
 Entre demãos: 3 horas.
 Final: 4 horas.

*Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e também não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)

25 KG: Mín. 14m² (ou mín. 42m²/demão).

20 KG: Mín. 11,2m² (ou mín. 33,6m²/demão).

6KG: Mín. 3,3m² (ou mín. 10m²/demão).

15 KG: Mín. 8,4m² (ou mín. 25,2m²/demão).

1,5 KG: Mín. 0,8m² (ou mín. 2,5m²/demão).

Diluição

Pronto para uso.

Demãos

2 a 3 Demãos.

*O número de demãos pode variar dependendo da condição do substrato

Composição

Resina acrílica modificada, cargas minerais, aditivos, fungicidas, bactericidas, espessantes e água.

Sólidos/Massa

67 a 73 %.

Consistência

6,2 a 6,6 cm.

Massa específica

1,65 a 1,73 g/cm³.

pH

9,0 a 10,0.

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)

Até 5 g/L.

Validade

24 meses.
*Saco valvulado 12 meses.

www.luztol.com.br

SAC: 62.98118-6608 | 62.98240-3579

