

ACABAMENTO

Fosco

CORES

Incolor

CLASSIFICAÇÃO

Madeira

OBSERVAÇÕES GERAIS

**Indicação:** Selar e fechar poros em superfícies de madeira. Uso interior.

**Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)**

A madeira deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes.

**Madeira nova com imperfeições rasas:** Corrigir com Massa para Madeira Luztol. Lixar e eliminar o pó. **Madeira com**

**impregnação de produtos à base de óleo:** Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar. Após

secagem, promova um lixamento adequado. Madeira na repintura: Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e

eliminar o pó. **Madeira com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais).

Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes do acabamento. **Madeira com umidade:** Antes de

aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Pistola.

Secagem

Entre demãos: 4 horas.

Final: 24 horas.

Rendimento acabado

18 L: Mín. 72m<sup>2</sup> (ou mín. 144m<sup>2</sup>/demão).

3,6 L: Mín. 14,4m<sup>2</sup> (ou mín. 28,8m<sup>2</sup>/demão).

0,9 L: Mín. 3,6m<sup>2</sup> (ou mín. 7,2m<sup>2</sup>/demão).

Diluição/Catálise

100% ou 1X1 com LP753  
 Até 15% com diluente 654.

Pot Life: Até 4 horas  
 após a mistura. Não  
 aplicar após esse  
 período.

Demãos

1 a 2 Demãos.

Composição

Resinas alquídicas, cargas  
 minerais, solventes e aditivos.

Sólidos/Massa

57 a 63 %.

Viscosidade

78 a 80 seg (Ford 6).

Massa específica

0,97 a 1,03 g/cm<sup>3</sup>.

Validade

24 meses.