

ACABAMENTO

Fosco

CORES

Cinza e Laranja

CLASSIFICAÇÃO

Auto-industrial

NORMA

Classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, classificado como 4.1.1.2.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Indicação: Fundo anticorrosivo para metais ferrosos externos e internos.

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)
 A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes.

Madeira nova com imperfeições rasas: Corrigir com Massa para Madeira Lutzol. Lixar e eliminar o pó. **Madeira com impregnação de produtos à base de óleo:** Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar. Após secagem, promover um lixamento adequado. **Madeira na repintura:** Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó. **Madeira com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes do acabamento. **Madeira com umidade:** Antes de aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema. **Metais sem acabamento (novo):** em metais ferrosos, lixar e limpar com um pano umedecido com Aguarrás Lutzol. Aplicar uma demão do anticorrosivo Fundo Zarcão Lutzol. Aguardar secagem. Em metais não ferrosos, lixar e aplicar uma demão de fundo promotor de aderência (wash primer). Aguardar a secagem. **Metais na repintura:** em metais ferrosos, lixar até eliminar o brilho ou aplicar removedor de tinta até a total remoção do acabamento antigo, limpar com um pano umedecido com Aguarrás Lutzol. Aguardar secagem. No caso de remoção total do acabamento antigo, aplicar uma demão do anticorrosivo Fundo Zarcão Lutzol. Em metais não ferrosos, lixar até eliminar o brilho ou aplicar removedor de tinta até a total remoção do acabamento antigo. Limpar com um pano umedecido com Aguarrás Lutzol. Aguardar secagem. No caso de remoção total do acabamento antigo, aplicar uma demão de fundo promotor de aderência (wash primer). Aguardar secagem. **Metais com ferrugem:** Remover toda a ferrugem, limpar com um pano umedecido com Aguarrás Lutzol e esperar secar. Aplicar uma demão do anticorrosivo Fundo Zarcão Lutzol. Aguardar secagem. Alumínio e galvanizado novos: Aplicar antes fundo promotor de aderência wash primer (alumínio) e fundo para galvanizado (galvanizado). **Alumínio e galvanizado na repintura:** Remover a tinta e aplicar o fundo apropriado.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Rolo, trincha ou pistola.

Secagem

Ao toque: 4 horas.

Entre demãos: 8 horas.

Final: 18 horas.

Rendimento acabado

18 L: Mín. 160m².

3,6 L: Mín. 32m².

0,9 L: Mín. 8m².

Diluição

Até 30% com Aguarrás Lutzol.

Demãos

1 Demão

*O número de demãos pode variar dependendo da condição do substrato

Composição

Resina alquídicas, solventes, cargas minerais, pigmentos anticorrosivos, secantes e aditivos.

Sólidos/Massa

41 a 50 %.

Viscosidade

80 a 86 KU.

Massa específica

1,15 a 1,62 g/cm³.

Validade

24 meses.