

ACABAMENTO

Fosco

CLASSIFICAÇÃO

Madeira

NORMA

Este produto atende às normas do PSQ, classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, classificado como 4.1.1.6.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Indicação: Selar e reduzir porosidade de móveis de madeira em geral. Uso interior.

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

A madeira deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. **Madeira nova com imperfeições rasas:** Corrigir com Massa para Madeira Lutzol. Lixar e eliminar o pó. **Madeira com impregnação de produtos à base de óleo:** Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar, após secagem promover um lixamento adequado e eliminar o pó. **Madeira na repintura:** Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó.

Madeira com área mofada: Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes do acabamento. **Madeira com umidade:** Antes de aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema.

Recomendações: Misturar bem o produto com agitação constante, até sua perfeita homogeneização. Diluir com solvente correto, mantendo sua viscosidade de aplicação, sempre de acordo com seu equipamento de uso. Em caso de pistola, a pressão correta para essa aplicação deverá ser em torno de 40-50 lbs/pol² (Psi) ou 2,8-3,5 Kg/cm², mantendo uma distância de aproximadamente 30 a 35 cm da superfície na qual a aplicação será feita. Nunca aplique produtos poliuretano e nitrocelulose um sobre o outro.

Condições de ambiente: A superfície a ser pintada deve estar entre 15°C e 40°C e a temperatura da resina entre 15°C e 35°C. Não aplicar com temperatura ambiente inferior a 10°C e superior a 40°C. Não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Pistola e boneca.

Secagem

Entre demãos: 1 h.
Final: 24 h.

Rendimento acabado

0,225L: Pistola: Mín. 0,7m² (ou mín. 1,4m²/demão). Boneca: Mín. 2,5m² (ou mín. 5m²/demão).

0,9 L: Pistola: Mín. 2,7m² (ou mín. 5,4m²/demão). Boneca: Mín. 10m² (ou mín. 20m²/demão).

3,6 L: Pistola: Mín. 10,8m² (ou mín. 21,6m²/demão). Boneca: Mín. 40m² (ou mín. 80m²/demão).

18 L: Pistola: Mín. 54m² (ou mín. 108m²/demão). Boneca: Mín. 200m² (ou mín. 400m²/demão).

Diluição

6100: Até 100% com Thinner 600 ou 500.
6020: Até 50% com Thinner 600 ou 500.

Demãos

1 a 2 Demãos.

Composição

Resinas alquídicas, nitrocelulose, solventes e aditivos.

Sólidos/Massa

20 a 26 %.

Viscosidade

57 a 73 KU.

Massa específica

0,870 a 0,950 g/cm³.

Validade

24 meses.

www.luztol.com.br

SAC: 62.98118-6608 | 62.98240-3579

