

ACABAMENTO

CORES

CLASSIFICAÇÃO

NORMA

Acetinado

Cristal, Imbuia, Ipê, Mogno,  
 natural

Stain

Classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, classificado como 4.4.1.2.

OBSERVAÇÕES GERAIS

BULA TÉCNICA

**Indicação:** Portas, portões, janelas, esquadrias, cercas, lambris, deck e móveis de madeira para jardins e madeiras decorativas.

**Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)**

A madeira deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. Madeira nova com imperfeições rasas: Corrigir com lixamento até o nivelamento e eliminar o pó. **Madeira com impregnação de produtos à base de óleo:** Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar, após secagem promova um lixamento adequado. **Madeira na repintura:** Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó. **Madeira com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes do acabamento. **Madeira com umidade:** Antes de aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema.

Impregnantes não possuem aderência sobre outros vernizes, portanto, o próprio produto se torna fundo e acabamento. Por outro lado, para maior resistência, o impregnante pode ser usado como fundo para vernizes externos, desde que tenha contato direto com a superfície da madeira.

O produto é disponível em diversas cores que são miscíveis entre si. É importante frisar que impregnantes são incompatíveis com Tingidores para Madeira na mistura e não devem ser utilizados nem mesmo através da aplicação direta de tingidores, antes do acabamento.

Aplicação

Trincha.

Secagem

Ao toque: 10 horas.

Entre demãos: 12 horas.

Final: 24 horas.

Cura total: 7 dias.

Rendimento acabado

3,6 L: Exterior: Mín. 24m<sup>2</sup>. Interior: Mín. 36m<sup>2</sup>. (Ou mín. 72m<sup>2</sup>/demão).

0,9 L: Exterior: Mín. 6m<sup>2</sup>. Interior: Mín. 9m<sup>2</sup>. (Ou mín. 18m<sup>2</sup>/demão).

Diluição

Pronto pra uso.

Demãos

Exterior: 3 demãos  
 Interior: 2 demãos

Composição

Resina alquídica uretanizada modificada, secantes isentos de chumbo, pigmentos transparentes absorvedores de raios UV, solventes alifáticos e aditivos.

Sólidos/Massa

40 a 48 %.

Viscosidade

44 a 54 KU.

Massa específica

0,85 a 0,95 g/cm<sup>3</sup>.

Validade

24 meses.