

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD TRADICIONAL ACETINADO

ACABAMENTO	CORES	CLASSIFICAÇÃO	NORMA
Acetinado	Conforme catálogo de cores	Standard	Este produto atende às normas do PSQ, classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, classificado como 4.2.1.5 (acabamento acetinado)
OBSERVAÇÕES GERAIS		BULA TÉCNICA	
<p>Indicação: Uso interno e externo em superfícies de madeira, metal, alumínio e galvanizado devidamente preparadas.</p> <p>Preparação de superfície (ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. Madeira nova com imperfeições rasas: Corrigir com Massa para Madeira Luztol. Lixar e eliminar o pó. Madeira com impregnação de produtos à base de óleo: Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar. Após secagem, promover um lixamento adequado. Madeira na repintura: Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó. Madeira com área mofada: Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes do acabamento. Madeira com umidade: Antes de aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema. Metais sem acabamento (novo): em metais ferrosos, lixar e limpar com um pano umedecido com Aguarrás Luztol. Aplicar uma demão do anticorrosivo Fundo Zarcão Luztol. Aguardar secagem. Em metais não ferrosos, lixar e aplicar uma demão de fundo promotor de aderência (wash primer). Aguardar a secagem. Metais na repintura: em metais ferrosos, lixar até eliminar o brilho ou aplicar removedor de tinta até a total remoção do acabamento antigo, limpar com um pano umedecido com Aguarrás Luztol. Aguardar secagem. No caso de remoção total do acabamento antigo, aplicar uma demão do anticorrosivo Fundo Zarcão Luztol. Em metais não ferrosos, lixar até eliminar o brilho ou aplicar removedor de tinta até a total remoção do acabamento antigo. Limpar com um pano umedecido com Aguarrás Luztol. Aguardar secagem. No caso de remoção total do acabamento antigo, aplicar uma demão de fundo promotor de aderência (wash primer). Aguardar secagem. Metais com ferrugem: Remover toda a ferrugem, limpar com um pano umedecido com Aguarrás Luztol e esperar secar. Aplicar uma demão do anticorrosivo Fundo Zarcão Luztol. Aguardar secagem. Alumínio e galvanizado novos: Aplicar antes fundo promotor de aderência wash primer (alumínio) e fundo para galvanizado (galvanizado). Alumínio e galvanizado na repintura: Remover a tinta e aplicar o fundo apropriado.</p> <p>Recomendações: Misturar bem o produto com agitação constante, até sua perfeita homogeneização. Diluir com solvente correto, mantendo sua viscosidade de aplicação,</p>		<p>Aplicação</p> <p>Rolo de espuma, trincha de cerdas macias ou pistola (40-50 lbs/pol² (Psi) ou 2,8-3,5 Kg/cm²).</p>	
		<p>Secagem</p> <p>Ao toque: 2 a 3 horas. Entre demãos: 6 horas. Final: 24 horas. Cura total: 72 horas</p>	
		<p>Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)</p> <p>3,6L: Mín. 17m² (ou mín. 51m²/demão). 0,9 L: Mín. 4,3m² (ou mín. 12,9 m²/demão).</p>	
		<p>Diluição</p> <p>Trincha ou rolo: Até 15% com Aguarrás Luztol. Pistola: Até 40% com Aguarrás Luztol.</p>	
		<p>Demãos</p> <p>2 a 3 Demãos.</p> <p><small>*O número de demãos pode variar dependendo da condição do substrato</small></p>	
		<p>Composição</p> <p>Resina alquídica, secantes isentos de chumbo, hidrocarbonetos alifáticos, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, pigmento de efeito (para esmaltes de efeitos), cargas minerais (nos acabamentos acetinado e fosco) e aditivos.</p>	
		<p>Sólidos/Massa</p> <p>35 a 40 %.</p>	
		<p>Viscosidade</p> <p>86 a 90 KU.</p>	
		<p>Massa específica</p> <p>0,930 a 1,06 g/cm³.</p>	
		<p>Validade</p> <p>24 meses.</p>	

sempre de acordo com seu equipamento de uso. Em caso de pistola a pressão correta para essa aplicação é em torno de 40-50 lbs/pol² (Psi) ou 2,8-3,5 Kgf/cm², mantendo uma distância de aproximadamente 30 a 35 cm da superfície na qual a aplicação será feita.

Condições de ambiente: Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C. Não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

www.luztol.com.br

SAC: 62.98118-6608 | 62.98240-3579

