

ACABAMENTO

Brilhante

CORES

Incolor

CLASSIFICAÇÃO

Interior

OBSERVAÇÕES GERAIS

**Indicação:** Acabamento em superfícies de madeira em geral.

Uso interior.

O produto é indicado especialmente no acabamento final em seladoras nitrocelulose ou fundos poliuretanos.

**Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)**

A madeira deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes.

Madeira nova com imperfeições rasas: Corrigir com Massa para Madeira Luztol. Lixar e eliminar o pó. **Madeira com**

**impregnação de produtos à base de óleo:** Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar, após secagem promover um lixamento adequado e eliminar o pó.

**Madeira na repintura:** Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó. **Madeira com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes do acabamento. **Madeira com**

**umidade:** Antes de aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Pistola.

Secagem

Entre demãos: 2 horas.  
Final: 12 horas.

Rendimento acabado

18 L: Mín. 60m<sup>2</sup> (ou mín. 180m<sup>2</sup>/demão).

3,6 L: Mín. 12m<sup>2</sup> (ou mín. 36m<sup>2</sup>/demão).

0,9 L: Mín. 3m<sup>2</sup> (ou mín. 9m<sup>2</sup>/demão).

Diluição

Até 30% com Aguarrás Luztol.

Demãos

2 a 3 Demãos.

Composição

Resinas alquídicas, solventes e aditivos.

Sólidos/Massa

57 a 63 %.

Viscosidade

57 a 63 KU.

Massa específica

0,92 a 0,98 g/cm<sup>3</sup>.

Validade

24 meses.