

**ACABAMENTO**

Semibrilho, quando aplicado sobre tinta látex. Quando misturado à tinta látex, proporciona acabamento voltado ao acetinado (depende da proporção utilizada).

**CLASSIFICAÇÃO**

Complementos

**NORMA**

Este produto atende às normas do PSQ, classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 Tipo 4.8.4.

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

**Indicação:** Quando aplicado sobre tinta látex: indicado para aumentar o brilho (semibrilho) em ambientes internos. Quando misturado gradualmente nas tintas látex Standard e Premium: indicado como regulador de brilho em ambientes externos e internos, proporcionando maior durabilidade e lavabilidade.

**Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)**

A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. **Gesso em bom estado:** Lixar e eliminar o pó. **Superfície com pequenas imperfeições:** Corrigir utilizando Massa Acrílica ou Massa Corrida Luztol. **Superfície com imperfeições acentuadas:** Lixar e eliminar o pó. Corrija com Massa Acrílica ou Massa Corrida Luztol ou argamassa de gesso. Se for utilizar massa, aplicar antes uma demão de Tinta Acrílica Gesso & Paredes diluída com 40% de água potável para selar. **Superfície com brilho:** Lixar a superfície até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó com pano úmido. **Superfície com manchas de gordura ou graxa:** Lavar com detergente doméstico, enxaguar e aguardar a secagem antes de prosseguir com a pintura. **Superfície com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes da pintura. **Repintura:** Lixar a superfície com lixa para massa corrida e madeira grana 280, em seguida remover o pó e aplicar uma demão de Selador Acrílico Luztol. **Superfície com umidade:** Antes de pintar, resolver o que está causando o problema. **Recomendações:** A intensidade do brilho é controlada pela quantidade de Liquibrilho Acrílico Luztol que for misturada à tinta (máximo 70% de Liquibrilho Acrílico Luztol e 30% da tinta). Se aplicado sobre tinta branca, a cor poderá ficar ligeiramente amarelada. Quando aplicado sobre tinta colorida, poderá mudar sua percepção para mais escura. Não aplicar ou misturar sobre tinta látex de classificação Econômica.

**BULA TÉCNICA**

**Aplicação**

Rolo de lã pelo baixo e trincha.

**Secagem**

Ao toque: 1 hora.  
 Entre demãos: 4 horas.  
 Final: 12 horas.  
 Cura total: 72 horas.

\*Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e também não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

**Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)**

18L: Mínimo 100 m<sup>2</sup>.  
 3,6L: Mínimo 20 m.

\*O rendimento pode variar dependendo da condição do substrato.

**Diluição**

Como acabamento: Até 20% com água potável. Como regulador de brilho: Até 15% com água potável, misturado à tinta na última demão.

**Demãos**

Como acabamento: 2.  
 Como regulador de brilho: 1 (última demão).

**Composição**

Resina acrílica modificada, aditivos, espessantes, preservantes e água.

**Sólidos/Massa**

20 a 26 %.

**Viscosidade**

58 a 62 KU.

**Massa específica**

0,99 a 1,05 g/cm<sup>3</sup>.

**pH**

9,0 a 10,0.

**VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)**

Até 5 g/L.

**Validade**

36 meses.

