

SELADOR ACRÍLICO COMPLEMENTOS

ACABAMENTO

Fosco

CLASSIFICAÇÃO

Complementos

NORMA

Este produto atende às normas do PSQ, conforme ABNT NBR 11702:2019, classificado como 4.1.2.5.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Indicação: Selar, uniformizar e reduzir absorção de superfície de áreas externas e internas.

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. **Gesso em bom estado:** Lixar e eliminar o pó. **Superfície com pequenas imperfeições:** Corrigir utilizando Massa Acrílica ou Massa Corrida Lutzol. **Superfície com imperfeições acentuadas:** Lixar e eliminar o pó. Corrija com Massa Acrílica ou Massa Corrida Lutzol ou argamassa de gesso. Se for utilizar massa, aplicar antes uma demão de Tinta Acrílica Gesso & Paredes diluída com 40% de água potável para selar. **Superfície com brilho:** Lixar a superfície até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó com pano úmido. **Superfície com manchas de gordura ou graxa:** Lavar com detergente doméstico, enxaguar e aguardar a secagem antes de prosseguir com a pintura.

Superfície com área mofada: Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes da pintura. **Repintura:** Lixar a superfície com lixa para massa corrida e madeira grana 280, em seguida remover o pó e aplicar uma demão de Selador Acrílico Lutzol. **Superfície com umidade:** Antes de pintar, resolver o que está causando o problema. **Recomendações:** O número de demãos e o rendimento podem variar dependendo da condição do substrato.

Superfície com área mofada: Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes da pintura. **Repintura:** Lixar a superfície com lixa para massa corrida e madeira grana 280, em seguida remover o pó e aplicar uma demão de Selador Acrílico Lutzol. **Superfície com umidade:** Antes de pintar, resolver o que está causando o problema. **Recomendações:** O número de demãos e o rendimento podem variar dependendo da condição do substrato.

Repintura: Lixar a superfície com lixa para massa corrida e madeira grana 280, em seguida remover o pó e aplicar uma demão de Selador Acrílico Lutzol. **Superfície com umidade:** Antes de pintar, resolver o que está causando o problema. **Recomendações:** O número de demãos e o rendimento podem variar dependendo da condição do substrato.

Recomendações: O número de demãos e o rendimento podem variar dependendo da condição do substrato.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Rolo de lã e trincha. Para aplicação com airless: pressão entre 1.200 - 1.400 Psi. Usar bico com abertura 0,017" ou 0,019".

Secagem

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 12 horas.

*Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e também não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)

18L: Mínimo 120 m².
3,6L: Mínimo 24 m.

*O rendimento pode variar dependendo da condição do substrato.

Diluição

20% com água potável.

Demãos

1 Demão.

*O número de demãos pode variar dependendo da condição do substrato

Composição

Resina acrílica modificada, cargas minerais, aditivos, fungicidas, bactericidas, espessantes e água.

Sólidos/Massa

41 a 47 %.

Viscosidade

78 a 82 KU.

Massa específica

1,30 a 1,34 g/cm³.

pH

9,0 a 10,0.

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)

Até 3 g/L.

Validade

36 meses.