

ACABAMENTO

Fosco e brilhante

CORES

Branco

CLASSIFICAÇÃO

Madeira

OBSERVAÇÕES GERAIS

Indicação: Acabamento laqueado para móveis em geral. Uso interior.

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

A madeira deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes.

Madeira nova com imperfeições rasas: Corrigir com Massa para Madeira Luztol. Lixar e eliminar o pó. **Madeira com**

impregnação de produtos à base de óleo: Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar. Após secagem, promova um lixamento adequado. Madeira na

repintura: Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó. **Madeira com área mofada:** Lavar com

solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes do acabamento. **Madeira com umidade:** Antes de aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema.

Recomendações: Misturar bem o produto com agitação constante, até sua perfeita homogeneização. Diluir com solvente correto, mantendo sua viscosidade de aplicação, sempre de acordo com seu equipamento de uso. Em caso de pistola, a pressão correta para essa aplicação deverá ser em torno de 40-50 lbs/pol² (Psi) ou 2,8-3,5 Kgf/cm², mantendo uma distância de aproximadamente 30 a 35 cm da superfície na qual a aplicação será feita. Nunca aplique produtos poliuretano e nitrocelulose um sobre o outro.

O produto apresenta secagem rápida, excelente resistência química, toque sedoso, bom alastramento, alto poder de cobertura e ótima resistência ao amarelamento. É importante frisar que produtos poliuretanos devem ser utilizados como acabamento somente em fundos poliuretanos. Utilizar sobre Fundos Poliuretanos.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Pistola.

Secagem

Entre demãos: 4 horas.

Final: 72 horas.

Rendimento acabado

0,9L: Mín. 3m² (ou mín. 9m²/demão).

3,6 L: Mín. 12m² (ou mín. 36m²/demão).

18 L: Mín. 60m² (ou mín. 180m²/demão).

Diluição/Catálise

LP7580: 100% ou 1X1 com LP013
 LP7590: 50% ou 2X1 com LP013
 Até 20% com diluente 654.

Pot Life: Até 4 horas após a mistura. Não aplicar após esse período.

Demãos

2 a 3 demãos.

Composição

Resinas alquídicas, solventes e aditivos.

Sólidos/Massa

62 a 70%.

Viscosidade

60 a 65KU

Massa específica

1,15 a 1,21 g/cm³.

Validade

24 meses.

www.luztol.com.br

SAC: 62.98118-6608 | 62.98240-3579

