

ACABAMENTO

CORES

CLASSIFICAÇÃO

Acetinado

Incolor

Madeira

OBSERVAÇÕES GERAIS

BULA TÉCNICA

Indicação: Selar e fechar poros em superfícies de madeira. Uso interior.

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

A madeira deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes.

Madeira nova com imperfeições rasas: Corrigir com Massa para Madeira Luztol. Lixar e eliminar o pó. **Madeira com impregnação de produtos à base de óleo:** Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar. Após secagem, promova um lixamento adequado. Madeira na repintura: Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó. **Madeira com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes do acabamento. **Madeira com umidade:** Antes de aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema.

O Fundo Acabamento PU é um produto de uso profissional indicado como fundo e acabamento em madeiras de uso interno, proporcionando um acabamento sedoso e de alto padrão. Apesar de ser um produto que possui atributos de fundo e de acabamento, pode-se, caso necessário, terminar o beneficiamento com algum produto poliuretano ou vernizes sintéticos.

Aplicação

Pistola.

Secagem

Entre demãos: 4 horas.

Final: 24 horas.

Rendimento acabado

3,6 L: Mín. 14,4m² (ou mín. 28,8m²/demão).

18 L: Mín. 72m² (ou mín. 144m²/demão).

Diluição/Catálise

100% ou 1X1 com LP753
 Até 15% com diluente 654.

Pot Life: Até 4 horas após a mistura. Não aplicar após esse período.

Demãos

1 a 2 Demãos.

Composição

Resinas alquídicas, cargas minerais, solventes e aditivos.

Sólidos/Massa

57 a 63 %.

Viscosidade

78 a 80 seg (Ford 6).

Massa específica

0,97 a 1,03 g/cm³.

Validade

24 meses.