

ACABAMENTO

Brilhante

CORES

Branco

CLASSIFICAÇÃO

Interior

OBSERVAÇÕES GERAIS

Indicação: Móveis e madeiras em geral. A Laca Nitrocelulose é um produto monocomponente indicado como acabamento laqueado em móveis e madeiras em geral, em ambientes internos que não estejam sujeitos ao contato constante com a água. O produto possui fácil retoque e ótimo acabamento.

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

A madeira deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes.

Madeira nova com imperfeições rasas: Corrigir com Massa para Madeira Luztol. Lixar e eliminar o pó. **Madeira com impregnação de produtos à base de óleo:** Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar, após secagem promover um lixamento adequado e eliminar o pó.

Madeira na repintura: Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó. **Madeira com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes do acabamento. **Madeira com**

umidade: Antes de aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Pistola.

Secagem

Entre demãos: 2 horas.
 Final: 24 horas.

Rendimento acabado

Litro 0,9 L: 9 m² por demão;
 Galão 3,6 L: 36 m² por demão;
 Lata 18 L: 180 m² por demão

Diluição

Diluir com Thinner 500 ou Thinner 600 de 80% a 100%.

Demãos

2 Demãos.

Composição

Resinas alquídicas, nitrocelulose, cargas minerais, solventes e aditivos.

Sólidos/Massa

49 a 55 %.

Viscosidade

59 a 65 KU.

Massa específica

1,07 a 1,13 g/cm³.

Validade

24 meses.