

ACABAMENTO

Fosco

CORES

Branco

CLASSIFICAÇÃO

Interior

OBSERVAÇÕES GERAIS

Indicação: Fundo para acabamento de lacas nitrocelulose. O Primer Nitrocelulose Luztol é indicado como preparador de superfície antes do acabamento laqueado, com laca nitrocelulose, em móveis e madeiras internas em geral, que não esteja em contato direto com a água.

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)
 A madeira deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. Madeira nova com imperfeições rasas: Corrigir com Massa para Madeira Luztol. Lixar e eliminar o pó. **Madeira com impregnação de produtos à base de óleo:** Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar, após secagem promover um lixamento adequado e eliminar o pó. **Madeira na repintura:** Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó. **Madeira com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes do acabamento. **Madeira com umidade:** Antes de aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Pistola.

Secagem

Entre demãos: 2 horas.
 Final: 24 horas.

Rendimento acabado

Pistola:
 Quarto 0,9 L: Até 9 m² por demão;
 Galão 3,6 L: Até 36 m² por demão;
 Lata 18 L: Até 180 m² por demão.

Diluição

Diluir com Thinner 500 ou Thinner 600 de 80% a 100%.

Demãos

De 2 a 3 demãos usando lixa 220/320 entre elas.

Composição

Resinas alquídicas, nitrocelulose, cargas minerais, solventes e aditivos.

Sólidos/Massa

65 a 71 %.

Viscosidade

97 a 103 KU.

Massa específica

1,31 a 1,37 g/cm³.

Validade

24 meses.