

ACABAMENTO

CORES

CLASSIFICAÇÃO

Brilhante, Acetinado, Semi fosco, Semi Brilho e fosco

Incolor

Madeira

OBSERVAÇÕES GERAIS

BULA TÉCNICA

Indicação: Acabamento para móveis de madeira em geral. Uso interior.

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

A madeira deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes.

Madeira nova com imperfeições rasas: Corrigir com Massa para Madeira Luztol. Lixar e eliminar o pó. **Madeira com impregnação de produtos à base de óleo:** Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar. Após secagem, promova um lixamento adequado.

Madeira na repintura: Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó. **Madeira com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes do acabamento. **Madeira com umidade:** Antes de aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema.

Recomendações: Misturar bem o produto com agitação constante, até sua perfeita homogeneização. Diluir com solvente correto, mantendo sua viscosidade de aplicação, sempre de acordo com seu equipamento de uso. Em caso de pistola, a pressão correta para essa aplicação deverá ser em torno de 40-50 lbs/pol² (Psi) ou 2,8-3,5 Kgf/cm², mantendo uma distância de aproximadamente 30 a 35 cm da superfície na qual a aplicação será feita. Nunca aplique produtos poliuretano e nitrocelulose um sobre o outro. Os vernizes apresentam fácil aplicação, secagem rápida e ótimo alastramento. Sua formulação contém aditivos de superfície para promover uma resistência maior e confere um toque sedoso à superfície beneficiada. É importante frisar que produtos poliuretanos devem ser utilizados como acabamento somente em fundos poliuretanos.

Aplicação

Pistola.

Secagem

Entre demãos: 4 horas.

Final: 72 horas.

Rendimento acabado

0,9L: Mín. 3m² (ou mín. 9m²/demão).

3,6 L: Mín. 12m² (ou mín. 36m²/demão).

18 L: Mín. 60m² (ou mín. 180m²/demão).

Diluição/Catálise

LP7520: 100% ou 1X1 com LP752
 LP7530/60: 50% ou 2X1 com LP755
 LP7530/40: 50% ou 2X1 com LP755
 LP7530/20: 50% ou 2X1 com LP755
 LP7530/10: 50% ou 2X1 com LP755
 Até 20% com diluente 654.

Pot Life: Até 4 horas após a mistura. Não aplicar após esse período.

Demãos

2 a 3 demãos.

Composição

Resinas alquídicas, solventes e aditivos.

Sólidos/Massa

49 a 55%.

Viscosidade

56 a 62KU

Massa específica

0,995 a 0,998 g/cm³.

Validade

24 meses.

www.luztol.com.br

SAC: 62.98118-6608 | 62.98240-3579

