

# REVESTIMENTO ACRÍLICO DURALUZ CRISTAL PEDRAS NATURAIS

## ACABAMENTO

Efeito granulado com brilho.

## CORES

Conforme catálogo de cores.

## CLASSIFICAÇÃO

Revestimento.

## NORMA

Classificado conforme  
ABNT NBR ABNT NBR  
11702:2019 Tipo 4.6.2.

## OBSERVAÇÕES GERAIS

**Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)**

A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. **Reboco e concreto novo:** Aguardar secagem e cura total de no mínimo 30 dias e, depois desse tempo, lixar e eliminar o pó com pano úmido. Em seguida, aplicar o Selador Acrílico Luztol ou Impermeabilizante Elastomérico Luztol para Textura e Rústico. Para o Revestimento Acrílico Duraluz Cristal, deve-se usar como fundo somente o Primer Acrílico Luztol. **Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas:** Remover as partes soltas e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Luztol, sendo obrigatório o uso do Primer Acrílico Luztol para o Revestimento Acrílico Duraluz Cristal em seguida. **Superfície com imperfeições profundas:** Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total de no mínimo 30 dias. Após esse período, aplicar o Selador Acrílico Luztol ou Impermeabilizante Elastomérico Vedamais para Textura e Rústico, sendo obrigatório o uso do Primer Acrílico Luztol para o Revestimento Acrílico Duraluz Cristal no lugar do Selador Acrílico. **Superfície com brilho:** Lixar a superfície até eliminar totalmente o brilho e retirar o pó com pano úmido. Em seguida, seguir com a preparação da superfície. **Superfície com manchas de gordura ou graxa:** Lavar com detergente doméstico, enxaguar e aguardar a secagem antes de prosseguir com a preparação da superfície. **Superfície de alta absorção como gesso ou fibrocimento:** Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Luztol e Selador Acrílico para Textura e Rústico, sendo obrigatório o uso do Primer Acrílico Luztol para o Revestimento Acrílico Duraluz Cristal no lugar do Selador Acrílico. **Superfície caiada, descascada, muito porosa ou calcinada:** Raspar, lixar e eliminar o pó. Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Luztol, sendo obrigatório o uso do Primer Acrílico Luztol para o Revestimento Acrílico Duraluz Cristal em seguida. **Superfície com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total e proceder com a preparação de superfície adequada. **Superfície com trincas ou umidade:** Solucionar o problema e proceder com a preparação de superfície adequada.

**Recomendações:**

Recomendamos que a pintura não seja lavada nos primeiros 20 dias. Misturar bem até a homogeneização, antes e durante a aplicação. Para uma cobertura perfeita, a quantidade de demãos pode variar de acordo com o tipo de superfície, seu estado, e a cor (a ser usada e a que está na superfície). Nunca usar cal como fundo. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final, apresentando manchas e/ou marcas de rolo.

A superfície deve estar bem-acabada, sem imperfeições e pintada obrigatoriamente com 2 demãos de Primer Acrílico Luztol, com uma cor próxima à do revestimento a ser aplicado. Com a desempenadeira inox de cantos arredondados, aplicar o revestimento com ângulo fechado (inferior

## BULA TÉCNICA

**Aplicação**Desempenadeira de aço  
inoxidável de cantos  
arredondados.**Secagem**

Ao toque: 4 horas.

Cura total: Após 30 dias.

\*Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e também não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

**Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)**23Kg: Mín. 6,0 m<sup>2</sup>

\*O rendimento pode variar dependendo da condição do substrato.

**Diluição**

Pronto para uso, se necessário diluir até 3% com água potável.

**Demãos**

1 Demão.

**Composição**

Resina acrílica modificada, cargas minerais, aditivos, fungicidas, bactericidas, espessantes e água.

**Sólidos/Massa**

67 a 74 %.

**Consistência**

7,0 a 8,0 cm.

**Massa específica**1,60 a 1,70 g/cm<sup>3</sup>.**pH**

9,0 a 10,0.

**VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)**

Até 13 g/L.

**Validade**

24 meses.

a 20°), retirando o excesso e nivelando-o. Se houver partes com fundo visível, recomenda-se aplicar outra demão em toda a parede. Por se tratar de pedras naturais, recomenda-se a aplicação do mesmo lote por parede, uma vez que podem ocorrer variações de tonalidade do lote do insumo. Se a cura total não for respeitada, manchas esbranquiçadas podem aparecer quando a superfície for molhada. Elas desaparecerão após a evaporação da água.

[www.luztol.com.br](http://www.luztol.com.br)

**SAC:** 62.98118-6608 | 62.98240-3579

