

ACABAMENTO	CORES	CLASSIFICAÇÃO	NORMA
Textura em relevo (riscado).	Conforme catálogo de cores.	Revestimento.	Classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 Tipo 4.6.3.
OBSERVAÇÕES GERAIS		BULA TÉCNICA	
<p>Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)</p> <p>A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. Reboco e concreto novo: Aguardar secagem e cura total de no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar o Selador Acrílico Luztol ou Impermeabilizante Elastomérico Vedamais. Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas: Remover as partes soltas e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Luztol. Superfície com imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total de no mínimo 30 dias. Após esse período, aplicar o Selador Acrílico Luztol ou Impermeabilizante Elastomérico Vedamais. Superfície com brilho: Lixar a superfície até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó com pano úmido. Superfície com manchas de gordura ou graxa: Lavar com detergente doméstico, enxaguar e aguardar a secagem antes de prosseguir com a aplicação do produto. Superfície de alta absorção como gesso ou fibrocimento: Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Luztol. Superfície caiada, descascada, muito porosa ou calcinada: Raspar, lixar e eliminar o pó. Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Luztol. Superfície com área mofada: Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes da aplicação do produto. Superfície com trincas: Antes de aplicar o produto resolver o problema. Superfície com umidade: Antes de aplicar o produto, resolver o que está causando o problema.</p> <p>Recomendações:</p> <p>Recomendamos que a pintura não seja lavada nos primeiros 20 dias. Misturar bem até a homogeneização, antes e durante a aplicação. Para uma cobertura perfeita, a quantidade de demãos pode variar de acordo com o tipo de superfície, seu estado, e a cor (a ser usada e a que está na superfície). Nunca usar cal como fundo. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final, apresentando manchas e/ou marcas de rolo. Revestimento Acrílico Duraluz Rústico: Aplicar 1 demão de Tinta Acrílica Standard ou Premium da Luztol como fundo, na mesma cor do</p>		<p>Aplicação</p> <p>Desempenadeira de aço e desempenadeira de plástico.</p> <p>Secagem</p> <p>Ao toque: 4 horas. Final: 72 horas. Cura total: Após 96 horas.</p> <p>*Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e também não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.</p> <p>Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)</p> <p>23KG: Mín. 7,65m². 20KG: Mín. 6,6m².</p> <p>*O rendimento pode variar dependendo da condição do substrato.</p> <p>Diluição</p> <p>Pronto para uso, se necessário diluir até 3% com água potável.</p> <p>Demãos</p> <p>1 Demão.</p> <p>Composição</p> <p>Resina Acrílica modificada, pigmentos, cargas minerais, aditivos, fungicidas, bactericidas, espessantes e água.</p> <p>Sólidos/Massa</p> <p>77 a 83 %.</p> <p>Consistência</p> <p>6,2 a 6,6 cm.</p> <p>Massa específica</p> <p>1,77 a 1,83 g/cm³.</p> <p>pH</p> <p>9,0 a 10,0.</p> <p>VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)</p> <p>Até 20 g/L.</p> <p>Validade</p> <p>24 meses.</p>	

revestimento a ser aplicado. Espalhar o Revestimento Acrílico Duraluz Rústico com desempenadeira de aço, retirando o excesso até atingir as pedras de riscagem. A seguir, com a desempenadeira plástica, criar o efeito riscado com movimentos verticais, horizontais, diagonais ou circulares, conforme acabamento desejado.

www.luztol.com.br

SAC: 62.98118-6608 | 62.98240-3579

