

ACABAMENTO

Fosco

CLASSIFICAÇÃO

Interior

NORMA

Este produto atende às normas do PSQ, classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 Tipo 4.5.13.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Indicação: Ambientes internos de gesso e massa corrida, placas de gesso comum ou acartonado (Drywall).

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar firme, seca limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. **Reboco e concreto novo:** Aguardar secagem e cura total de, no mínimo, 30 dias e depois desse tempo lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar o Selador acrílico Luztol. **Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas:** Remover partes soltas e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar Fundo preparador de paredes Luztol. **Superfície com imperfeições rasas:** Corrigir superfícies externas com Massa acrílica Luztol e para superfícies internas com Massa corrida ou acrílica Luztol. Lixar e eliminar o pó com pano úmido. **Superfície com imperfeições profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura total de, no mínimo, 30 dias. Após esse período, aplicar o Selador acrílico Luztol. **Superfície com Brilho:** Lixar a superfície até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó com pano úmido. **Superfícies com manchas de gordura ou graxa:** Lavar com detergente doméstico, enxaguar e aguardar a secagem antes de prosseguir com a pintura. **Superfície de alta absorção como gesso ou fibrocimento:** Aplicar o Fundo preparador de paredes Luztol. **Superfície caiada, descascada, muito porosa ou calcinada:** Raspar, lixar e eliminar o pó. Aplicar o Fundo preparador de paredes Luztol. **Superfície com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar a secagem total antes da pintura. **Superfície com umidade:** Antes de pintar, resolver o que está causando o problema.

Recomendações: Misture bem o produto até completa homogeneização, antes e durante a aplicação. Para uma cobertura perfeita, a quantidade de demãos pode variar de acordo com o tipo de superfície, seu estado e a cor que está na superfície. Nunca usar cal como fundo.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Rolo de lã pelo baixo e trincha. Para aplicação com airless: pressão entre 1.200 - 1.400 Psi. Usar bico com abertura 0,017".

Secagem

30 minutos ao toque.
 4 horas entre demãos.
 12 horas final.
 72 horas Cura total.

*Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)

18L: Mínimo 110m²
 3,6L: Mínimo 22m²

*O rendimento pode variar dependendo da condição do substrato.

Diluição

1ª Demão e com uso de airless: 40% com água potável. Demais demãos: 30% com água potável.

Demãos

2 a 3 Demãos.

*O número de demãos pode variar dependendo da condição do substrato

Composição

Resina acrílica modificada, cargas minerais, aditivos, fungicidas, bactericidas, espessantes e água.

Sólidos/Massa

41 a 50 %.

Viscosidade

86 a 90 KU.

Massa específica

1,30 a 1,40 g/cm³.

pH

9,0 a 10,0.

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)

Até 20 g/L.

Validade

36 meses.