



ACABAMENTO

CORES

CLASSIFICAÇÃO

NORMA

Textura em relevo.

Conforme catálogo de cores.
Sistema Tintométrico.

Revestimento.

Classificado conforme ABNT NBR
11702:2019 Tipo 4.6.3.

OBSERVAÇÕES GERAIS

BULA TÉCNICA

Indicação: Superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa acrílica e repintura.

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. **Reboco e concreto novo:** Aguardar secagem e cura total de no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar o Selador Acrílico Luztol ou Impermeabilizante Elastomérico Vedamais. **Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas:** Remover as partes soltas e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Luztol. **Superfície com imperfeições profundas:** Corrigir com reboco e aguardar a secagem e cura total de no mínimo 30 dias. Após esse período, aplicar o Selador Acrílico Luztol ou Impermeabilizante Elastomérico Vedamais. **Superfície com brilho:** Lixar a superfície até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó com pano úmido. **Superfície com manchas de gordura ou graxa:** Lavar com detergente doméstico, enxaguar e aguardar a secagem antes de prosseguir com a aplicação do produto. **Superfície de alta absorção como gesso ou fibrocimento:** Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Luztol. **Superfície caiada, descascada, muito porosa ou calcinada:** Raspar, lixar e eliminar o pó. Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Luztol. **Superfície com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes da aplicação do produto. **Superfície com trincas:** Antes de aplicar o produto resolver o problema. **Superfície com umidade:** Antes de aplicar o produto, resolver o que está causando o problema. **Recomendações:** Recomendamos que a pintura não seja lavada nos primeiros 20 dias. Misturar bem até a homogeneização, antes e durante a aplicação. Para uma cobertura perfeita, a quantidade de demãos pode variar de acordo com o tipo de superfície, seu estado, e a cor (a ser usada e a que está na superfície). Nunca usar cal como fundo. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final, apresentando manchas e/ou marcas de rolo. Revestimento Acrílico Duraluz Rústico: Aplicar 1 demão de Tinta Acrílica Standard ou Premium da Luztol como fundo, na mesma cor do revestimento a ser aplicado. Espalhar o Revestimento Acrílico Duraluz Rústico com desempenadeira de aço, retirando o excesso até atingir as pedras de riscagem. A seguir, com a desempenadeira plástica, criar o efeito riscado com movimentos verticais, horizontais, diagonais ou circulares, conforme acabamento desejado.

Aplicação

Desempenadeira de aço e desempenadeira de plástico.

Secagem

Ao toque: 4 horas.
Final: 72 horas.
Cura total: Após 96 horas.

Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)

*Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.
23KG: Mín. 7,65m².

Diluição

Pronto para uso, se necessário diluir até 3% com água potável.

Demãos

1 Demão.

Composição

Resina Acrílica modificada, pigmentos, cargas minerais, aditivos, fungicidas, bactericidas, espessantes e água.

Consistência

6,2 a 6,6 cm.

Massa específica

1,77 a 1,90 g/cm³.

pH

9,0 a 10,0.

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)

Até 20 g/L.

Resistência de aderência à tração (MPa)

≥ 0,3

Permeabilidade à água por coluna d'água (mL)

≤ 0,3 (24h de ensaio)

Validade

24 meses.