



CORES

CLASSIFICAÇÃO

NORMA

Conforme catálogo de cores

Tingidor

Classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 Tipo 4.7.6.

OBSERVAÇÕES GERAIS

BULA TÉCNICA

O Tingidor da Madeira da Lutzol é um produto que possui alto poder de tingimento e ótima resistência à luz solar indicado para dar uma coloração diferente na madeira que venha a receber vernizes e seladoras, inclusive em formulações nitrocelulose e poliuretanas.

Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)

Aplicar diretamente em superfícies de madeira crua em geral ou tingir vernizes sintéticos.

A madeira deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes. Madeira nova com imperfeições rasas: Corrigir com Massa para Madeira Lutzol. Lixar e eliminar o pó. **Madeira com impregnação de produtos à base de óleo:** Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar. Após a secagem, promover um lixamento adequado. **Madeira na repintura:** Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó. **Madeira com área mofada:** Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar secagem total antes do acabamento. **Madeira com umidade:** Antes de aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema.

Não misturar a vernizes externos pois compromete sua durabilidade e não diluir em impregnantes.

O produto é miscível entre si, ou seja, podem ser misturadas diversas cores para chegar no tom que se deseja.

Inicialmente é necessário que a madeira esteja devidamente preparada, ou seja, crua, de aspecto natural. É indicado diluir até chegar na cor desejada, com máximo de até 1:10. Após a solução estar pronta, aplicar diretamente na madeira com boneca, pistola ou imersão, lembrando de retirar o excesso para uniformização da cor. Em caso de pequenas imperfeições que podem ocorrer na aplicação do tingidor na madeira, indicamos misturar até 5% da solução com o verniz.

Indicação

Aplicar diretamente em superfícies de madeira crua em geral ou tingir vernizes sintéticos.

Aplicação

Trincha, boneca, pistola ou imersão.

Secagem

Final 1 hora.

Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)

Frasco

150ml: Direto na madeira: Mín. 2,7m² (ou mín. 18m²/litro).

500ml: Direto na madeira: Mín. 9,0m² (ou mín. 18m²/litro). Adicionado em vernizes: variável de acordo com o produto escolhido e a quantidade utilizada.

Diluição

Thinner 600 ou Thinner 500. O percentual de diluição é variável devido à proporção utilizada para se obter a cor desejada.

Caso necessário, acrescentar no máximo 3% a 5% do tingidor ao verniz. Os Tingidor para Madeira da Lutzol é muito concentrado e deve-se ter cuidado, pois, maior quantidade pode comprometer a integridade do produto de acabamento.

Demãos

1 demão.

Composição

Pigmentos anilina, álcoois e ésteres.

Validade

24 meses.