

ACABAMENTO

Semibrilho

CLASSIFICAÇÃO

Madeira

NORMA

Este produto atende às normas do PSQ, Conforme ABNT NBR 11702:2019.

OBSERVAÇÕES GERAIS

**Indicação:** Madeiras horizontais em geral, especialmente decks, móveis de jardim e varandas.

**Preparação de superfície (ABNT NBR 13245)**

A madeira deve estar firme, seca, limpa e isenta de óleos, mofo, pó, graxa ou quaisquer outros contaminantes.

**Madeira nova com imperfeições rasas:** Corrigir com Massa para Madeira Luztol. Lixar e eliminar o pó. Madeira com impregnação de produtos à base de óleo: Retirar a parte oleosa com removedor de tintas, limpar e deixar secar, após secagem promover um lixamento adequado e eliminar o pó.

**Madeira na repintura:** Lixar a madeira até eliminar totalmente o brilho e eliminar o pó. Madeira com área mofada: Lavar com solução de água potável e água sanitária (partes iguais). Esperar 6 horas, enxaguar bem e aguardar secagem total antes do acabamento. **Madeira com umidade:** Antes de aplicar o acabamento, resolver o que está causando o problema. **Recomendações:** Em madeiras resinosas podem ocorrer manchas e dificuldade na secagem, bem como afetar a durabilidade do acabamento. Em algumas madeiras (ex: jatobá e ipê) pode ocorrer migração de resina colorida da madeira que, em contato com água (ex: chuva), pode causar manchas coloridas na superfície. Madeiras com trincas e fissuras comprometem a durabilidade do produto. Recomendamos que a madeira tenha cantos levemente arredondados, evitando cantos vivos, nos quais o verniz se desgasta com muita facilidade. Não diluir com thinner. Aconselhamos aguardar 15 dias para utilização de mesas e cadeiras sobre a superfície pintada. Aplicar o Verniz Premium Deck nos 6 lados da madeira para blindagem do filme e assim evitar bolhas e perda de resistência. **Condições do ambiente:** Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C. Não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%.

BULA TÉCNICA

Aplicação

Trincha

Secagem

Ao Toque: 6 horas.  
 Entre demãos: 8 horas.  
 Cura total: 72 horas.

Rendimento acabado (ABNT NBR 14942)

3,6 L: Mín. 20m<sup>2</sup> (ou mín. 60m<sup>2</sup>/demão).

Diluição

Se necessário diluir até 10% com Aguarrás Luztol.

Demãos

3 Demãos.

Composição

Resina alquídica modificada, secantes isentos de chumbo, solventes alifáticos e aditivos.

Sólidos/Massa

52 a 57 %.

Viscosidade

45 a 50 KU.

Massa específica

0,860 a 0,870 g/cm<sup>3</sup>.

Validade

24 meses.